HN-158T

技术数据表 | Technical Data Sheet

产品类型: 苯丙共聚乳液　/　典型用途: 用于砂土固化和防尘固沙剂。　/　资料类型: TDS

01　产品概述

有机硅改性苯丙乳液，稀释倍率高；成膜强韧，对砂土和粉尘粘结力强，可常温自成膜，涂膜耐候性优异。

02　典型用途

用于砂土固化和防尘固沙剂。

03　技术指标

项目	指标
外观	浅蓝色液体
固含量	50±1%
粘度	1500-3000cps
pH 值	6.0-7.0
最低成膜温度（MFT）	0°C
钙离子稳定性	通过

04　包装、贮存与运输

- 本品采用 200Kg / 50Kg / 25Kg 包装，或按客户要求包装。
- 应存放于通风干燥的库房内，防止日光直射。
- 储存和运输温度为 5-30℃。
- 保质期为六个月；超过六个月后，经质量检测无变化，仍可继续使用。

05　安全防护

水性乳液，无毒不燃。如溅到眼睛中，应立即用大量清水冲洗。